

イビサンド

スチロール系

イビサンド 外部用

EVA系

特長

- ☆骨材の弾力性が応力を分散・吸収し、モルタルの剥離・亀裂防止に効果があります。
- ☆軽量で塗り易く、作業能率が向上します。
- ☆外部用は、耐熱抵抗性が高く、外壁モルタル用骨材として最適です。
- ☆イビサンドは、断熱性能と結露防止効果を発揮します。

標準仕様


品名	荷姿	用途	塗厚 適正範囲	1袋当り 塗面積
イビサンド	70 l /袋	コンクリート躯体の下塗り ALC・PC・ブロック面の下塗り	5~7mm	12m ² /5mm厚
イビサンド外部用	40 l /袋	スチレンボード打込み下地の下塗り サッシ・抱き廻りの充填モルタル		10m ² /5mm厚

施工方法

①下地処理

コンクリート下地面を良く清掃し、水打ちを行うかロイヤルW21又はイビハイボンド4~6倍希釈液を塗布して下さい。

②混練り



※左官砂15kgを加えると更に強度が上がります。

※ロイヤルW21又はイビハイボンド4~6倍希釈液を混練すると、接着力が大幅に向上します。

③塗り付け

コテ圧をかけて所定の塗り厚に塗り付けて下さい。

④水養生

塗り付け後、翌日乾燥状況により散水養生をして下さい。

使用上の注意

1. 気温が5℃以下の時には使用しないで下さい。
(気象条件(気温・湿度・日照・風速)に留意して下さい。)
2. 混練に使用する水は、水道水等の清水を使用して下さい。
3. モルタルは加水後1時間以内に使い切して下さい。
4. 粉袋の保管は室内の湿気の少ない場所に保管して下さい。
5. 開封後は使い切るか、残りは空気・湿気を遮断して下さい。
6. 使用後の器具は速やかに水で洗浄して下さい。
7. 製品は製造年月日を確認し、6ヶ月以内に使用して下さい。

記載内容は資料・情報・データに基づいて作成したものであり、実際の現場において結果を保証するものではありません。
また、使用に際して適切な使用方法と安全対策に注意の上、お取扱い下さい。
内容は、断り無く変更する場合がありますので、ご了承下さい。

2016.1